

2/4



República Federativa do Brasil
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
Instituto Nacional de Propriedade Industrial

(22) Data de Depósito: 22/12/2006
(43) Data de Publicação: 12/08/2008
(RP) 1942


(51) Int. Cl.:
B05D 7/24 (2006.04)
C09D 127/12 (2006.04)
B05D 1/04 (2006.04)
B05D 5/08 (2006.04)
B05D 5/00 (2006.04)

(54) Título: MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE SUPERFÍCIES SUPER-HIDROFÓBICAS EMPREGANDO ELEKTROSPRAY

(71) Depositante(s): Universidade Federal do Paraná (BR/PR)

(72) Inventor(es): Cyro Ketzer Saúl, Ezequiel Burzante, Vido Henig Schwane, Luciana Stütz Roman, Fabiano Thomaz

(57) Resumo: "MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE SUPERFÍCIES SUPER-HIDROFÓBICAS EMPREGANDO ELEKTROSPRAY" Para produzir de modo simples de produzir uma camada de polímero/nanopartículas e/ou nanotubos com propriedades hidrofóbicas empregando convencionalmente a técnica de eletrospray líquido que alimenta um capilar metálico marcado com uma fileira potencializada em relação a um potencial de O líquido empuja-se preferencialmente uma emulsão coloidal de polidifluor (PTFE) também contendo concomitantemente como Teflon que por em suspensão teriam dimensões sub-micrométricas. Ao passar o líquido o líquido é carregado eletrostaticamente formando uma deformada conhecida como cone de Taylor, da extremidade da qual são lançadas gotas sob instabilidade e se subdividem em filamento posteriormente se subdividem em gotas devido à tensão superficial. Essas gotas, que também tem dimensões micrométricas podem sofrer forças eletrostáticas internas que tem provocarem sua ruptura. Quando a força eletrostática supera a tensão superficial movimento as gotas se rompem formando uma nuvem de gotículas com dimensões nanométricas. Ao se acumularem sob substrato aquecido estas gotas secam e formam uma camada apresenta rugosidade que varia de alguns nanômetros até micrometros. Após o tratamento térmico que sua eliminação de solventes tenso-ativos que mantêm a solução coloidal de origem a o obtida apresenta características super-hidrofóbicas. A simplicidade método proposto está no fato de camada obtida apresentar propriedades super-hidrofóbicas imediatamente após o tratamento térmico, sem a necessidade de uma superfície ainda necessita tratamento a laser ou plasma, para obtenção das características desejadas.



1/4

FIGURAS
Figura 1





Figura 2



2/4

Figura 3





Figura 4



3/4

Figura 5






Figura 6



4/4

Figura 7



Tempo de deposição (minutos)	Ângulo de contato (graus)
1	~45
2	~110
3	~135
5	~150
10	~155
20	~160